

GELFLEX 345 SPEED

DESCRIZIONE

Adesivo/sigillante monocomponente poliuretano indurente all'umidità atmosferica.

Se usato con l'apposito pulitore 345 Speed Cleaner Activator, aderisce al supporto senza primer.

Ideale per la sostituzione dei parabrezza e dei vetri di veicoli con o senza airbag e in generale per l'incollaggio e la sigillatura dei vetri in campo automobilistico, industriale, ferroviario, nautico.

DRIVE AWAY TIME: 1 h

(a 23°C e 50% u.r., per vetture con doppio airbag)

Conforme alla norma FMVSS 212.

VANTAGGI

- Rapidissima reticolazione ed eccellente potere adesivo.
- Polimerizzazione neutra: non corrosivo sulle superfici
- Assorbe lo stress legato all'espansione termica e alle tensioni delle giunture tra materiali diversi
- Non gonfia, non ritira, non cola.
- Buona resistenza agli agenti chimici ed atmosferici
- Eccellente resistenza all'acqua e alla nebbia salina

CARATTERISTICHE

- Aspetto: pasta tissotropica
- Base: poliuretano
- Colore: nero
- Densità: $1,25 \pm 0,05$ g/cm³
- Temperatura di esercizio: -40°C a +90°C; con brevi punte a +120°C.
- Durezza Shore A: 57
- Allungamento a rottura: ca. 700%

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e sgrassate. Fare riferimento alla documentazione relativa per i tempi di essiccazione dei prodotti usati e rispettarli.

Applicazione con 345 Speed Cleaner Activator:

Applicare il cleaner su entrambe le superfici che devono essere incollate. Usare un tamponcino o un panno che non lasci residui.

Lasciare asciugare almeno 10 minuti prima di procedere.

È possibile applicare il sigillante senza ulteriori passaggi su:

- bordo nero di ceramica del parabrezza, solo se intatto e perfettamente coprente
- lamiera verniciata o e-coat, oppure vecchio sigillante poliuretano tagliato di fresco (da meno di un'ora).

In tutti gli altri casi è necessaria l'applicazione del Black Glass Primer.

Applicazione con Cleaner Activator generico o Glass Cleaner:

Applicare su entrambe le superfici che devono essere incollate Cleaner Activator oppure Glass Cleaner. Usare un panno che non lasci residui. Lasciare asciugare prima di procedere.

Applicare successivamente il Black Glass Primer su entrambe le superfici da incollare.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

APPLICAZIONE

Temperatura di applicazione: da +5°C a +40°C

Applicare Gelflex 345 Speed sul bordo nero di ceramica del parabrezza. Usando l'apposito ugello, estrarre un cordolo triangolare sull'area da incollare.

Attendere almeno 1 ora prima di utilizzare il veicolo.

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Tempo di formazione della pelle (23°C, 50% u.r.): 25-40 minuti

Velocità di indurimento (23°C – 50% u.r.): 3,5 mm dopo 24 ore

Drive-away time (23°C – 50% u.r.): 1 ora

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

GELSON S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it

