

STAI CERCANDO UNO STUCCO MA NON SAI QUALE SCEGLIERE?

In questa tabella trovi tutti gli stucchi della gamma Gelson organizzati in base alle loro principali caratteristiche. Confronta i prodotti e scegli quello che meglio risponde alle tue esigenze.

ARE YOU LOOKING FOR A PUTTY BUT DON'T KNOW WHICH ONE TO CHOOSE?

In this table you will find all the Gelson putties organized according to their main features. Compare the products and choose the one that best meets your needs.

NOME NAME	CATEGORIA CATEGORY	COLORE COLOUR	CARATTERISTICA FEATURE	DENSITÀ DENSITY	TEMPI TIMES	CARTEGGIABILITÀ SANDING	VERTICABILITÀ TIXOTROPY
A21	STUCCO UNIVERSALE STANDARD PUTTY		RUVIDO COARSE	1,67 g/cm ³ ± 0,05 PESANTE / HEAVY	POT-LIFE 20°C: 3 - 5 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 30 min		
R70	STUCCO UNIVERSALE STANDARD PUTTY	 	LISCIO SMOOTH	1,74 g/cm ³ ± 0,05 PESANTE / HEAVY	POT-LIFE 20°C: 3 - 5 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 30 min CARTEGGIABILE lampada IR/SANDING IR lamp: 5 min		
R68	STUCCO UNIVERSALE STANDARD PUTTY	 	LISCIO SMOOTH	1,33 g/cm ³ ± 0,05 LEGGERO / LIGHT	POT-LIFE 20°C: 2 - 4 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 25 min		
R41	STUCCO UNIVERSALE STANDARD PUTTY		RUVIDO COARSE	1,55 g/cm ³ ± 0,05 MEDIO / MEDIUM	POT-LIFE 20°C: 3 - 5 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 25 min CARTEGGIABILE lampada IR/SANDING IR lamp: 5 min		
R52	STUCCO UNIVERSALE STANDARD PUTTY	 	LISCIO SMOOTH	1,33 g/cm ³ ± 0,05 LEGGERO / LIGHT	POT-LIFE 20°C: 6 - 8 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 30 min CARTEGGIABILE lampada IR/SANDING IR lamp: 5 min		
R18HW	STUCCO UNIVERSALE STANDARD PUTTY	 	RUVIDO COARSE	1,80 g/cm ³ ± 0,05 PESANTE / HEAVY	POT-LIFE 20°C: 4 - 6 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 30 min CARTEGGIABILE lampada IR/SANDING IR lamp: 5 min		
R18LCS	STUCCO UNIVERSALE STANDARD PUTTY		RUVIDO - BASSO STIRENE COARSE - LOW STYRENE	1,96 g/cm ³ ± 0,05 PESANTE / HEAVY	POT-LIFE 20°C: 4 - 6 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 30 min CARTEGGIABILE lampada IR/SANDING IR lamp: 5 min		
RAPID FILLER	STUCCO SPECIALE per metalli SPECIAL PUTTY for metals		METALLICO - GRANA FINE METALLIC - FINE GRAIN	1,71 g/cm ³ ± 0,05 PESANTE / HEAVY	POT-LIFE 20°C: 4 - 8 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 30 min CARTEGGIABILE lampada IR/SANDING IR lamp: 10 min		
ALU FILLER	STUCCO SPECIALE per metalli SPECIAL PUTTY for metals		METALLICO - GRANA GROSSA METALLIC - COARSE GRAIN	1,70 g/cm ³ ± 0,05 PESANTE / HEAVY	POT-LIFE 20°C: 90 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 6 h CARTEGGIABILE lampada IR/SANDING IR lamp: 10 min		
EPOSTAHL	STUCCO SPECIALE per metalli SPECIAL PUTTY for metals		PER ALTE TEMPERATURE FOR HIGH TEMPERATURE	1,80 g/cm ³ ± 0,05 PESANTE / HEAVY	POT-LIFE 20°C: 3 - 5 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 25 min CARTEGGIABILE lampada IR/SANDING IR lamp: 5 min		
BUMPER FLEX	STUCCO SPECIALE per plastiche SPECIAL PUTTY for plastics		ELASTICO ELASTIC	1,73 g/cm ³ ± 0,05 PESANTE / HEAVY	POT-LIFE 20°C: 3 - 5 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 25 min CARTEGGIABILE lampada IR/SANDING IR lamp: 5 min		
PLASTIC CHOPPED	STUCCO SPECIALE per vetroresina SPECIAL PUTTY for fibreglass		FIBRE VETRO LUNGHE LONG GLASS FIBER	1,10 g/cm ³ ± 0,05 LEGGERO / LIGHT	POT-LIFE 20°C: 4 - 6 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 40 min		

PLASTIC CHOPPED FILLED	STUCCO SPECIALE per vetroresina SPECIAL PUTTY for fibreglass		FIBRE VETRO LUNGHE CARICA MINERALE LONG GLASS FIBER MINERAL FILLER	1,56 g/cm ³ ± 0,05 MEDIO / MEDIUM	POT-LIFE 20°C: 3 - 5 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 30 min CARTEGGIABILE lampada IR/SANDING IR lamp: 5 min		
PLASTIC CHOPPED FILLED BF	STUCCO SPECIALE per vetroresina SPECIAL PUTTY for fibreglass		FIBRE DI VETRO CORTE CARICA MINERALE SHORT GLASS FIBER MINERAL FILLER	1,49 g/cm ³ ± 0,05 MEDIO / MEDIUM	POT-LIFE 20°C: 3 - 5 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 30 min CARTEGGIABILE lampada IR/SANDING IR lamp: 5 min		
PLASTIC CHOPPED FILLED PLUS	STUCCO SPECIALE per vetroresina SPECIAL PUTTY for fibreglass		FIBRE DI VETRO MISTE CARICA MINERALE MIXED GLASS FIBER MINERAL FILLER	1,45 g/cm ³ ± 0,05 MEDIO / MEDIUM	POT-LIFE 20°C: 3 - 5 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 30 min CARTEGGIABILE lampada IR/SANDING IR lamp: 5 min		
A28	STUCCO SPECIALE per vetroresina SPECIAL PUTTY for fibreglass		CATALISI LIQUIDA LIQUID CATALYST	1,73 g/cm ³ ± 0,05 PESANTE / HEAVY	POT-LIFE 20°C: 20 - 30 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 180 min		
V05	STUCCO SPECIALE per vetroresina SPECIAL PUTTY for fibreglass		ELASTICO E RESISTENTE ALL'ACQUA ELASTIC AND WATER-RESISTANT	1,73 g/cm ³ ± 0,05 PESANTE / HEAVY	POT-LIFE 20°C: 10 - 14 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 60 min		
PCV25	STUCCO SPECIALE per vetroresina SPECIAL PUTTY for fibreglass	 ➔ 	ELASTICO E RESISTENTE ALL'ACQUA ELASTIC AND WATER-RESISTANT	1,60 g/cm ³ ± 0,05 MEDIO / MEDIUM	(indurente in pasta / paste hardener) POT-LIFE 20°C : 9 - 15 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 60 min (indurente liquido / liquid hardener) POT-LIFE 20°C: 25 - 35 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 120 min		
MASTICE 35/41	STUCCO SPECIALE per vetroresina SPECIAL PUTTY for fibreglass	 ➔ 	BASSO PESO SPECIFICO LOW SPECIFIC WEIGHT	0,67 g/cm ³ ± 0,05 LEGGERO / LIGHT	POT-LIFE 20°C: 30 - 40 min		
MASTICE BIREATTIVO 25/41	STUCCO SPECIALE per vetroresina SPECIAL PUTTY for fibreglass		FIBRE DI VETRO + DOPPIA CATALISI GLASS FIBER + BI-REACTIVE	1,90 g/cm ³ ± 0,05 PESANTE / HEAVY	(indurente in pasta / paste hardener) POT-LIFE 20°C : 12 - 20 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 150 min (indurente liquido / liquid hardener) POT-LIFE 20°C: 23 - 35 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 360 min		
PC FIBERGLASS 33/43	STUCCO SPECIALE per vetroresina SPECIAL PUTTY for fibreglass	 ➔ 	FIBRE DI VETRO GLASS FIBER	1,60 g/cm ³ ± 0,05 MEDIO / MEDIUM	POT-LIFE 20°C: 30 - 50 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 360 min		
454 CARBON PUTTY	STUCCO SPECIALE per carbonio SPECIAL PUTTY for carbon		PER CARBONIO FOR CARBON FIBRE	1,73 g/cm ³ ± 0,05 PESANTE / HEAVY	POT-LIFE 20°C: 3 - 5 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 30 min		
456 CARBON CLEAR PUTTY	STUCCO SPECIALE per carbonio SPECIAL PUTTY for carbon		PER CARBONIO FOR CARBON FIBRE	1,14 g/cm ³ ± 0,05 LEGGERO / LIGHT	POT-LIFE 20°C: 6 - 8 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 60 - 90 min		
MASTICE PER MARMI ORIZZONTALE	STUCCO SPECIALE per marmi SPECIAL PUTTY for marbles		PER APPICAZIONE ORIZZONTALE FOR HORIZONTAL APPLICATION	1,69 g/cm ³ ± 0,05 PESANTE / HEAVY	POT-LIFE 20°C: 4 - 10 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 30 - 40 min		
MASTICE PER MARMI VERTICALE	STUCCO SPECIALE per marmi SPECIAL PUTTY for marbles		PER APPICAZIONE VERTICALE FOR VERTICAL APPLICATION	1,69 g/cm ³ ± 0,05 PESANTE / HEAVY	POT-LIFE 20°C: 4 - 10 min CARTEGGIABILE/SANDING 20°C: 30 - 40 min		