

SIDE SCUDEX

DEFINIZIONE

Protettivo sigillante poliuretano bicomponente ad alto solido.

Prodotto di eccezionale resistenza, sigilla, insonorizza e protegge dalla corrosione e dai colpi dei sassi tutte le parti inferiori, anteriori, posteriori ed interne della carrozzeria.

Nell'applicazione su parti esterne della vettura (fascioni laterali, frontali e sottoruota) permette di ripristinare fedelmente le varie bucce a sfumare.

Grazie all'alto residuo secco, è possibile raggiungere lo spessore desiderato con una sola mano, a partire da un minimo consigliato di 150/200 micron.

CARATTERISTICHE

Parte A – SIDE SCUDEX :

- Densità: 1.4 g/cm³ ± 0.03
- Colore: beige, nero, bianco, grigio chiaro, grigio scuro
- Residuo secco: 98 % ± 2

Parte B - SIDE SCUDEX - catalizzatore

- Densità: 1.06 g/cm³ ± 0.03
- Colore: incolore
- Residuo secco: 61 % ± 2

Prodotto pronto all'uso:

- Natura chimica: poliuretano
- Residuo secco: 89 % ± 2
- Colore: beige, nero, bianco, grigio chiaro, grigio scuro
- Resa: 2-2.5 m²/kg

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere pulite, carteggiate, prive di ruggine e polvere. Può essere applicato direttamente su lamiera nuda o vetroresina senza alcun primer, o con primer epossidico per lamiera zincata o alluminio (per i trattamenti della lamiera è opportuno seguire le eventuali particolari indicazioni del produttore).

Prima dell'applicazione, si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del prodotto con la

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

superficie da trattare, in considerazione dell'ampia varietà di condizioni applicative e di materiali presenti sul mercato.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

In peso: 100 g di parte A + 33 g di parte B.

Mescolare bene i due componenti separatamente e una volta miscelati nel rapporto definito.

Prodotto pronto all'uso, non richiede diluizione. Solo per applicazioni speciali, diluire al 3% con il diluente apposito (cod. 80318).

POT-LIFE

A 20°C: 15-20 minuti.

APPLICAZIONE

Applicare con pistola cod. 85440 ed ugelli "usa e getta" 85441 per le confezioni da 750 g e 85442 per le confezioni da 375 g.

È consigliabile dotare la pistola 85440 di rubinetto per aria o di un regolatore di pressione per l'ottenimento dell'effetto desiderato. Spessore secco minimo consigliato: 150/200 micron.

Non usare in condizioni estreme di temperatura; condizioni ideali sono 20°C ed un'umidità inferiore al 60%.

ESSICCAZIONE

All'aria a 20°C: 4-6 ore

Non mettere in forno. Non esporre il prodotto a fonti di calore per almeno un'ora dopo l'applicazione.

SOVRAVERNICIATURA

Il prodotto è sovraverniciabile con smalti a due componenti a solvente dopo 30-60 minuti, a seconda dello spessore applicato. Sovraverniciabile con smalti all'acqua dopo 60-90 minuti.

Non sovraverniciare con smalti nitro. In caso di sovraverniciatura a distanza di tempo, si consiglia una carteggiatura con P600.

Prima dell'applicazione, si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare, in considerazione dell'ampia varietà di condizioni applicative e di materiali presenti sul mercato.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 5° C e 30° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci