

WB18 UNDERBODY

DEFINIZIONE

Rivestimento monocomponente protettivo e insonorizzante a base di resine in emulsione acquosa. Formulato per essere impiegato come sottoscocca e protettivo anti pietrisco, su carrozzerie di automobili, camion e veicoli industriali. Sovraverniciabile; ha un valore di VOC pari a zero.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: resine in emulsione acquosa
- Colori: bianco, nero, grigio
- Densità: $1,33 \text{ g/cm}^3 \pm 0,03$
- Residuo secco: $66 \pm 2\%$
- Resa: $1.5-2 \text{ m}^2/\text{l}$

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere perfettamente sgrassate, pulite e asciutte. Per applicazione su lamiera nuda, si consiglia l'utilizzo di un primer epossidico (tipo Z41/42).

Prima dell'applicazione, si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare, in considerazione dell'ampia varietà di condizioni applicative e di materiali presenti sul mercato.

APPLICAZIONE

Prodotto pronto all'uso, non richiede diluizione. Agitare il prodotto prima dell'uso. Applicare con pistola per tappi usa e getta 85440 e 85441. Pressione di spruzzatura: 4-5 atm. Lasciare appassire 5-10 minuti tra una mano e l'altra (a 20°C).

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

TEMPI DI ESSICCAZIONE

- Fuori polvere (20°C): 90-120 minuti
- Essiccazione completa: 24 ore

SOVRAVERNICIATURA

Sovraverniciabile sia con basi all'acqua che a solvente dopo appassimento (90-120').

Data la varietà di cicli di verniciatura e condizioni applicative, si raccomanda di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del sistema verniciante scelto con il prodotto applicato. Ogni ciclo deve essere valutato preventivamente, in quanto le variabili possono influire significativamente sul risultato finale.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 5° C e 30° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

GELSON S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it

