

ACCELERANTE PER FONDI 4+1 E 5+1

DEFINIZIONE

Additivo a base di organostannato, che ha la funzione di aumentare la velocità di indurimento, essiccazione e di carteggiatura dei fondi poliuretani 4+1 e 5+1.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: soluzione di sali di stagno
- Densità: $0,87 \text{ g/cm}^3 \pm 0,05$
- Colore: incolore

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Preparare la miscela pronta all'uso, catalizzando ed eventualmente diluendo il fondo 5+1 o 4+1, come descritto nella scheda tecnica ad esso relativa.

In seguito, aggiungere l'accelerante 15ACC nella quantità desiderata fino ad un massimo dello 0.3% in volume (0.25% in peso), equivalente al contenuto di 6 tappi della confezione per ogni litro di parte A.

Mescolare accuratamente prima di procedere all'applicazione del fondo.

Si raccomanda di effettuare delle prove preliminari, per determinare la percentuale di impiego ottimale alle singole condizioni operative (temperatura di applicazione, pot-life desiderato).

PER IL FONDO 5+1 con 0.25% in peso di accelerante, equivalente a 6 tappini/L:

- POT-LIFE A 20°C: 30 minuti.
- TEMPO DI ESSICCAZIONE All'aria a 20°C: 2/3 ore

PER IL FONDO 4+1, con 0.25% in peso di accelerante, equivalente a 6 tappini/L:

- POT-LIFE A 20°C: 20 minuti.
- TEMPO DI ESSICCAZIONE All'aria a 20°C: 2/3 ore

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e a temperature comprese tra i 5°C e i 35°C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci