

SPRAY FILLER UP

DEFINIZIONE

Fondo acrilico monocomponente spray, ad alto spessore.

Sviluppato per la cura della carrozzeria, per il suo potere riempitivo è indicato per piccole riparazioni (Spot Repair) come il riempimento di segni di carteggiatura o di superfici irregolari prima dell'applicazione della base opaca, durante il ciclo di verniciatura.

Additivato con cariche anticorrosive e sovraverniciabile con la maggior parte dei sistemi in commercio.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: resina acrilica
- Colore: grigio, bianco
- Resa: 11,5 m²/bomboletta

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere perfettamente sgrassate, carteggiate, pulite e asciutte. Applicabile su:

- acciaio;
- alluminio;
- lamiera zincata accuratamente sgrassata e decapata;
- vetroresina;
- paraurti verniciati;

Prima dell'applicazione, si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare, in considerazione dell'ampia varietà di condizioni applicative e di materiali presenti sul mercato.

APPLICAZIONE

Agitare il contenitore per almeno 2 minuti.

Applicare a distanza di 15-20 cm dalla superficie da trattare; effettuare 1-3 passaggi con appassimento di 5 minuti tra le mani.

Non applicare a temperature inferiori a 5°C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

CARTEGGIATURA

In caso di sovrapplicazione con sistemi a solvente, non richiede carteggiatura. Per sistemi ad acqua o in caso di sporco, carteggiare leggermente a secco con carta P400-600 (Super Assilex Sky).

SOVRAVERNICIATURA

Sovraverniciabile con la maggior parte dei sistemi in commercio dopo 20-30 minuti dall'applicazione (a 20°C). Data la varietà di cicli di verniciatura e condizioni applicative, si raccomanda di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del sistema verniciante scelto con il prodotto applicato. Ogni ciclo deve essere valutato preventivamente, in quanto le variabili possono influire significativamente sul risultato finale.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, e a temperature comprese tra i 5° C e 30° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

GELSON S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it

