

SPEEDY CLEAR

DEFINIZIONE

Vernice trasparente acrilica bicomponente ad elevato residuo secco (UHS). Pronta all'uso. Offre tempi di asciugatura ridotti e un risultato finale di alta qualità. Particolarmente adatta allo Spot Repair. Adatta all'uso su basi a solvente e all'acqua.

CARATTERISTICHE

Parte A – speedy clear 157SC:

- Densità 1.00 ± 0.03 g/cm³
- Colore: incolore o giallo chiaro
- Residuo secco: $63 \pm 5\%$

Parte B - Catalizzatore 157SCC:

- Densità 1.00 ± 0.03 g/cm³
- Colore: incolore o giallo chiaro
- Residuo secco: $58 \pm 5\%$

Prodotto pronto all'uso:

- Natura chimica: poliuretano
- Residuo secco: $62 \pm 5\%$
- Colore: incolore
- Viscosità (DIN 4 mm a 20°C): 15-17 secondi

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere pulite, carteggiate, sgrassate e asciutte.

Prima dell'applicazione, si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare, in considerazione dell'ampia varietà di condizioni applicative e di materiali presenti sul mercato.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

In volume: 2 parti di parte A + 1 parte di catalizzatore

In peso: 100 g di parte A + 50 g di catalizzatore

Mescolare accuratamente i due componenti separatamente, e in seguito alla miscelazione nei rapporti stabiliti.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

POT-LIFE

A 20°C: 50 minuti.

APPLICAZIONE

Applicare con pistola a spruzzo con alimentazione a caduta, Ø ugello 1.3 mm, pressione come da indicazioni del fabbricante della pistola.

Si raccomanda l'applicazione a temperatura tra i 18 e i 22°C e con umidità dell'aria tra il 40 e il 60%.

Spruzzare mezza mano leggera e una piena, con un intervallo di appassimento di 3-4 minuti tra le mani.

Spessore del film secco: 50-60 micron.

Prima di asciugare il prodotto in forno, lasciare appassire per 10 minuti.

TEMPO DI ESSICCAZIONE

- Fuori polvere:
all'aria a 20°C: 50 minuti
in forno a 60°C: 4 minuti
- Carteggiabilità:
all'aria a 20°C: 2 ore
in forno a 60°C: 5 minuti
- Essiccazione completa:
all'aria a 20°C: 4 giorni
in forno a 60°C: 5 minuti + 4 giorni a 20°C

N.B: prima di lucidare la trasparente essiccata a 60°C, lasciarla raffreddare per almeno un'ora.

Essiccazione con lampada IR: 8-15 minuti. Seguire le istruzioni del fabbricante della lampada IR. Lasciare appassire prima di asciugare.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 5° C e 35° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci