

NITRO PAINT

DEFINIZIONE

Smalto nitro di colore nero, sia opaco che lucido. Prodotto monocomponente a base di resine poliesteri modificate e resine nitrocellulosiche. Prodotto dotato di ottima copertura, facile applicazione e rapida essiccazione.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: prodotto a base solvente
- Colore: nero opaco, nero lucido
- Densità: $0,94 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
- Residuo secco: $32\% \pm 2$
- Viscosità (diluizione con 90% diluente antinebbia, Ford 4mm, 20°C,): 18-20 secondi

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e sgrassate.

Può essere applicato su:

- Lamiera grezza (previa applicazione di un primer)
- Fondi nitrocellulosici e poliuretanici
- Primer di varia natura

Prima dell'applicazione, si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare, in considerazione dell'ampia varietà di condizioni applicative e di materiali presenti sul mercato.

APPLICAZIONE

Diluizione 80-90% in volume con diluente nitro antinebbia.

Applicare con pistola a spruzzo con alimentazione a caduta, Ø ugello 1,4-1,7 mm, pressione 4-5 atm.

Spruzzare una mano piena, seguita se necessario da una seconda con un intervallo di appassimento di 5 minuti tra le mani.

Applicare uno spessore film secco: 30 micron.

TEMPO DI ESSICCAZIONE

- Fuori polvere (20°C): 10-15 minuti

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

- Asciutto al tatto (20°C): 30-40 minuti
- Asciutto in profondità (20°C): 6-8 ore

STOCCAGGIO

Stoccare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e a temperature comprese tra i 5°C e i 35°C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci