GELSON
la qualità è passione

SCHEDA TECNICA

REV.5 08/07/2026

CERA PROTETTIVA A SPRUZZO

DEFINIZIONE

Per la protezione anticorrosiva temporanea di carrozzerie, parti verniciate e cromate e sottoscocca durante il trasporto e il magazzinaggio.
Nell'industria metalmeccanica è adatta per la ceratura a protezione di macchine, pezzi di ricambio, attrezzi e parti metalliche di ogni tipo.
Particolarmente indicata per la protezione per trasporti oltremare.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: prodotto a base solvente
- Aspetto: liquido opalescente
- Densità: 0,77 g/cm^3 ± 0,02
- Residuo secco: 7 ± 1%

APPLICAZIONE

Prodotto pronto all'uso, non diluire. Usare una pistola con serbatoio a caduta, ugello ø 1,2 – pressione 3 atm.
Spruzzare una prima mano leggera, bene distribuita. Lasciare appassire per 10' e spruzzare la seconda mano più abbondante.
Eliminare la ceratura dalle parti trattate con *DWX180 DECERANTE PER CERA A SOLVENTE* (cod. 20180).
E' sconsigliabile l'utilizzo della cera protettiva su vernici a rapida essiccazione. E' opportuno verificare preventivamente la compatibilità tra la cera e il supporto da proteggere.

TEMPO DI ESSICCAZIONE

Essiccazione (20°C): 1 ora

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 5° C e 35° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

GELSON S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ
DNV
ISO 9001