

GEL COAT

DEFINIZIONE

Gel Coat a base isoftalica, dotato di buone caratteristiche meccaniche, resistenza ai raggi UV e all'acqua. Ottime caratteristiche applicative.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: resina isoftalica in stirene
- Densità: $2,20 \text{ g/cm}^3 \pm 0,10$
- Residuo secco: $63\% \pm 2$
- Colore: bianco (**altre tinte su richiesta**)
- Durezza Barcol: ≥ 40

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Prodotto già accelerato; catalizzare all'1,5-2% con Induritore Liquido per resina poliestere.

POT-LIFE

A 20°C: 9 ± 2 minuti

APPLICAZIONE

Controllare la temperatura del prodotto, del manufatto e dell'ambiente, che deve essere compresa tra 18°C e 25°C. A spruzzo applicare con aerografo a caduta, con ugello del diametro di 4.0-5.0 mm, con una pressione dell'aria di 3-4 atmosfere, badando di atomizzare molto bene il prodotto.

Applicare uno spessore di film umido di circa 0.4 – 0.5 mm il che equivale ad una quantità di prodotto compresa tra i 600 e gli 800 g/m².

Diluibile, se necessario, con *Diluyente SP21* (cod. 80320 - 80319) fino a un massimo del 3–5% in peso. **Non utilizzare diluente Nitro!**

Non applicare sotto i 15°C o sopra i 25°C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

STOCCAGGIO

3 mesi nell'imballo originale, in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e a temperature comprese tra i 5°C e i 25°C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

GELSON S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it

