

MASTICE 35/41

DEFINIZIONE

Mastice poliestere bicomponente appositamente sviluppato per il settore nautico, caratterizzato da un bassissimo peso specifico in quanto additivato con microsfere.

È particolarmente indicato per l'assemblaggio di pannelli espansi, balsa e, più in generale, in tutte quelle applicazioni in cui sia richiesto un ridotto peso specifico del materiale. Il prodotto garantisce ottima adesione ai supporti e spatolabilità, che ne facilita l'applicazione. La presenza di un viracolor azzurro consente di verificare visivamente l'avvenuta catalisi, offrendo un ulteriore controllo durante l'utilizzo.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: resina poliestere insatura
- Aspetto: tixotropico, ultra-leggero
- Colore: azzurro (bianco dopo indurimento)
- Densità: $0,67 \text{ g/cm}^3 \pm 0,05$

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere perfettamente sgrassate, carteggiate, pulite e asciutte.

Prima dell'applicazione, si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare, in considerazione dell'ampia varietà di condizioni applicative e di materiali presenti sul mercato.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Catalizzare al 1,5-2% in peso a seconda della temperatura ambiente, con induritore liquido. A temperature inferiori a 15 °C, aumentare la percentuale di catalizzatore fino al 2-3% per agevolare i tempi di essiccazione, se necessario.

POT-LIFE

A 20°C: 37 ± 5 minuti

APPLICAZIONE

Applicazione a spatola.

Non applicare a temperature inferiori a 5°C. Le caratteristiche meccaniche finali variano a seconda della temperatura a cui si è lavorato.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

CARTEGGIATURA

Tempo minimo di carteggiatura all'aria a 20°C: 360 minuti.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, e a temperature comprese tra i 5° C e 30° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci