GELSON
la qualità è passione

SCHEDA TECNICA

REV.3 03/09/2026

MASTICE 34 MP

DESCRIZIONE

Mastice nero permanentemente elastico a base polibutenica, con ottima resistenza all'umidità e buona resistenza all'acqua. Inodore, non soggetto a polimerizzazione.
Applicazioni:

- sigillatura delle fessure tra le guarnizioni in gomma e lamiere verniciate e/o vetri;
- sigillatura tra lo chassis e il corpo del veicolo;
- sigillatura lamiera su lamiera;

Non adatto al riempimento di cavità.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: polibutene
- Aspetto: pastoso
- Densità: 1.70 ± 0.02 g/cm^3
- Colore: nero
- Temperatura di esercizio: da -30°C a +70°C
- Ritiro: ~8% in volume

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e sgrassate. Estrudere il sigillante nelle fessure eliminando successivamente la quantità eccedente.
Estrudibile sia con pistole manuali che automatiche.

STOCCAGGIO

Stoccare l'articolo in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, e a temperature comprese tra i 5°C e i 35°C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

GELSON S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ
DNV
ISO 9001