GELSON
la qualità è passione

SCHEDA TECNICA

REV.7 12/10/2026

SPRAY FONDO ISOLANTE

DEFINIZIONE

Fondo isolante acrilico monocomponente spray, indicato per piccole riparazioni (Spot Repair).
Sviluppato per la cura della carrozzeria, è particolarmente indicato per il riempimento di segni di carteggiatura o di superfici irregolari prima dell'applicazione della base opaca, durante il ciclo di verniciatura.
Dotato di facile applicazione, asciugatura rapida, grana fine, permette di ottenere una finitura perfetta in tempi brevi su riparazioni di dimensioni contenute.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: resina nitro-acrilica in solvente
- Colore: grigio chiaro, grigio medio, grigio scuro
- Resa: 2-2.5 m^2/bomboletta

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere perfettamente sgrassate, carteggiate, pulite e asciutte. Applicabile sui seguenti substrati, precedentemente trattati:

- Lamiera
- Alluminio

Si consiglia l'utilizzo di un primer epossidico per migliorare l'aderenza.
Prima dell'applicazione, si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare, in considerazione dell'ampia varietà di condizioni applicative e di materiali presenti sul mercato.

APPLICAZIONE

Agitare il contenitore per almeno 2 minuti.
Applicare a distanza di 15-20 cm dalla superficie da trattare; applicare 1-3 passaggi con appassimento di 5 minuti tra le mani.
Non applicare a temperature inferiori a 5°C.

CARTEGGIATURA

Non richiede carteggiatura. In caso di sporco carteggiare leggermente a secco con carta P400-600, a umido

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

GELSON S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ
DNV
ISO 9001

GELSON
la qualità è passione

SCHEDA TECNICA

con carta P800-P1000.

SOVRAVERNICIATURA

Sovraverniciabile con basi all'acqua e a solvente, dopo 30-45 minuti dall'applicazione (a 20°C).
Data la varietà di cicli di verniciatura e condizioni applicative, si raccomanda di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del sistema verniciante scelto con il prodotto applicato. Ogni ciclo deve essere valutato preventivamente, in quanto le variabili possono influire significativamente sul risultato finale.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, e a temperature comprese tra i 5° C e 30° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

GELSON S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ
DNV
ISO 9001